

# TARIMA TECNOLÓGICA NATURWOOD

¡MAS DE UNA RAZON PARA ELEGIRLO!



PROPIEDADES		UD DE MEDIDA	VALOR
DENSIDAD		g/cm <sup>3</sup>	1,35
RESISTENCIA A LA ROTURA EN 310		N	≥ 3.300,0
FLEXION EN 500 N EN 310		mm	≤ 1,5
ABSORCION DE AGUA	peso	%	≤ 2
DESPUES DE PONER EN AGUA	longitud	%	≤ 0,5
HIRVIENDO EN 1067-1	ancho	%	≤ 1
	espesor	%	≤ 1,5
TEMPERATURA DE COMPORTAMIENTO A LA FLEXION EN ISO 695-2		mm	≤ 10
ABSORCION DE AGUA EN 311	días	%	≤ 5
	longitud	%	≤ 0,3
	ancho	%	≤ 0,5
	espesor	%	≤ 2,3